PIERI® DPL RB 2002

Désactivant de chantier pour reprise de bétonnage. Pulvérisable sur béton frais

Fonction

Créer des surfaces béton rugueuses pour améliorer l'adhérence béton frais/béton durci.

Mode d'action

Agit en retardant la prise de la surface du béton.

Après 24 heures, le lavage à l'eau sous pression élimine la partie non durcie du béton, révélant ainsi les granulats. La surface obtenue est rugueuse et favorise l'adhérence du béton coulé ultérieurement contre elle.

Domaines d'utilisation

- Pulvérisation sur béton frais.
- Reprises de bétonnage d'ouvrages massifs : ponts, barrages, centrales nucléaires…
- N'est pas destiné aux surfaces coffrées, pour lesquelles notre PIERI® DPL RB Classic est recommandé.

Mise en œuvre

PIERI® DPL RB 2002 est prêt à l'emploi, et doit être agité avant chaque utilisation.

La pulvérisation de PIERI® DPL RB 2002 doit être réalisée à raison de 4 m^2/litre sur un béton frais, dès que possible après la mise en place.

Une heure après pulvérisation, PIERI® DPL RB 2002 est résistant à l'eau. En cas de pluie avant ce délai, il est possible de le recouvrir à l'aide d'une bâche plastique.

Le lavage des bétons ainsi retardés doit être exécuté le lendemain au plus tard à l'aide d'un nettoyeur haute pression jusqu'à écoulement d'eau claire.

Par temps froid, si le béton n'est pas suffisamment résistant, il est toutefois possible d'attendre 2 jours.

Caractéristiques techniques

- Couleur marron clair.
- Produit ininflammable, sans solvant.
- Viscosité : < 7 cSt (Coupe ISO 2431 N°3 à 20°C).
- Densité : 1,03 ± 0,02.
- Le produit gèle sans être altéré.
- Buse recommandée : Buse PIERI® X18.

Conservation

18 mois en emballage d'origine fermé.

Conditionnement

Jerrican de 5 et 22 litres.

Stockage

Se conformer à la législation en vigueur.

Sécurité

Pour plus d'informations et de conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination de nos produits, merci de consulter notre fiche de données de sécurité la plus récente, disponible sur www.quickfds.com.

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

GCP Applied Technologies et PIERI sont des marques déposées, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la marque.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Version 04.07.2022

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre pays et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2023-01-04
gcpat.fr/solutions/products/pieri-dpl-rb-concrete-rework-products/pieri-dpl-rb-2002