PIERI® Graffistop SP Aqua

Traitement antigraffiti semi permanent

Fonction

Protéger les matériaux de construction minéraux contre les graffitis de toute nature (encres, feutre, peintures en aérosol).

Mode d'action

Forme sur les supports un revêtement empêchant la migration des graffitis dans le support.
L'élimination à la vapeur (nettoyeur haute pression eau chaude ou générateur de vapeur ménager) se fait par fusion du film et entraînement des résidus (ne convient donc pas pour peintures et RPE).
L'application de PIERI® Graffistop SP Aqua doit être renouvelée après élimination des graffitis.

Domaines d'utilisation

• Il convient de s'assurer que le support est compatible avec le procédé d'élimination du PIERI® Graffistop SP Aqua.
• S'applique sur tout type de support. Toutefois, compte tenu de la diversité des matériaux de façade, un essai préalable est indispensable pour vérifier une éventuelle modification de couleur, en particulier sur les teintes foncées.

Avantages

- Produit en émulsion aqueuse ne nécessitant aucun solvant pour l'élimination des graffitis.
- Elimination des graffitis à la vapeur, rapide, propre et sans nuisance toxique.
- Permet un respect de l'environnement et correspond donc aux exigences des chantiers HQE.
- Efficace contre les principales peintures type aérosols utilisées pour les graffitis.
- Le film de protection ne s'élimine pas tant que le nettoyage du graffiti n'a pas été effectué.
- Résiste aux UV, intempéries et aux lavages à l'eau froide.
- En cas de rénovation, peut être recouvert par lui-même après simple nettoyage à l'eau froide surpressée ou à l'aide d'un nettoyant de façade selon les cas.

Mise en oeuvre

- Agiter avant emploi.
- S'applique au pulvérisateur ou au rouleau sur support propre sec ou légèrement humide, en deux couches.
- Consommation : 4 à 7 m²/litre, suivant porosité du support
- 1ère couche environ 4 à 5 m²/litre,
- 2ème couche environ 6 à 7 m²/litre.
- Temps de séchage entre deux couches : 2 à 4 heures à 20 °C et 50 % d'humidité relative.

- Temps de séchage final : 24 heures à 20 °C et 50 % d'humidité relative.
- Application entre +5 °C et +30 °C.
- Supporte la pluie une heure environ après application.

Caractéristiques techniques

- Liquide blanc laiteux
- Densité à 20 °C : 1 ± 0,02
- Teneur en COV (Cat A/i) : Contient max. 23,3 g/l COV
- Classement selon EN 1062-1 : G_3 E_1 V_1 W_1 A_0
- Buses recommandées : X 5 ou X 8 (type Spraying Systems)

Conditionnement

Jerrican de 5 et 22 litres.

Conservation

Le produit ne se dégrade pas dans le temps, sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé, dans les conditions de stockage définies dans cette fiche technique. Craint le gel.
1 an en emballage d'origine non ouvert.

Stockage

Se conformer à la législation en vigueur.

Sécurité

Ce produit doit être conservé dans son emballage d'origine.

Pour plus d'informations et de conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination de nos produits, merci de consulter notre fiche de données de sécurité la plus récente, disponible sur www.quickfds.com

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES et PIERI sont des marques déposées, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la marque.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés

Version EAS 04.05.2022

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre site et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2023-01-04
gcpat.fr/solutions/products/pieri-graffistop/pieri-graffistop-sp-aqua