PIERI® Protec SLC Cire

Cire décorative et de protection pour sol béton

Fonction

Forme un film satiné à brillant dur, résistant à l'abrasion, s'opposant à l'incrustation des taches.

Mode d'action

Confère aux sols teintés intérieurs un aspect satiné et légèrement "mouillé", qui réhausse les teintes des durcisseurs et des patines.

Forme après séchage une barrière évitant l'incrustation des salissures.

Domaines d'utilisation

S'applique exclusivement sur béton traité avec PIERI® Protec SLC Fix, parfaitement sec et exempt de toute salissure.

PIERI® Protec SLC Fix et PIERI® Protec SLC Cire sont utilisés pour les bétons coulés en place (Système SOLACIR® Interiors Version Classic) ou dalles préfabriquées en béton aspect pierre à usage intérieur uniquement.

Mise en oeuvre

Produit en émulsion aqueuse, prêt à l'emploi. L'application peut être réalisée à l'aide d'un mouilleur, au spalter, à la brosse, ou même à la monobrosse mécanique. Après séchage de la 1ère couche, si l'aspect est irrégulier, une seconde couche peut être appliquée dans les mêmes conditions (intervalle entre couches 4 à 24 heures).

Application entre + 5 et + 35°C.
Séchage complet 24 h. Remise en service léger possible après 6-8 heures.
Après séchage de 24 à 48 heures, l'aspect obtenu est satiné. Il est possible d'augmenter la dureté de la cire, et de conférer un aspect plus brillant au sol à l'aide d'une passe de monobrosse équipée d'un disque doux (blanc).
Le nettoyage du matériel s'effectue à l'eau avant séchage ou avec PIERI® Tool PU après séchage.

L'entretien du sol sera réalisé avec un produit de type " lave et cire " ou mieux, avec PIERI® Protec SLC Cire diluée à environ 10 % dans l'eau de lavage et sans rincer, ce qui dépose une fine couche de cire.
Cet entretien devra être réalisé très régulièrement, par exemple une fois par semaine selon trafic.
Il est possible d'éliminer totalement la couche de cire avec un nettoyant alcalin (type PIERI® Cleaner Sol Reno). Cela peut être le cas dans les zones fortement sollicitées. Après élimination, un rinçage à l'eau et une nouvelle application (de PIERI® Protec SLC Cire uniquement) suffisent à retrouver l'aspect du neuf.

Caractéristiques techniques

- Emulsion aqueuse opalescente
- Viscosité : < 7 cSt. (Coupe Iso 2431 N°3 à 20°C)
- pH : 8 ± 1
- Densité : 1,02 ± 0,02
- Teneur en COV :Cat. A/i : Contient max. 2g/L COV
- Pouvoir couvrant : 15-20 m^2/l par couche
  - sec au toucher : 2-3 h à 20 °C
  - circulable léger : 6-8 h à 20 °C
  - sec définitif : 24 h à 20 °C
- Classement suivant Décret n° 2011-321 du 23 Mars 2011 et Arrêté du 19 Avril 2011 : PIERI® Protec SLC Cire a reçu la mention **A+**, meilleur classement possible relatif à l'émission de polluants en air intérieur.

Stockage

1 an en emballage d'origine.
Craint le gel.

Conditionnement

Jerrican plastique de 5 et 22 litres.

Sécurité

Produit réglementé.
Doit être conservé dans son emballage d'origine.
Pour plus d'informations, consulter notre fiche de données de sécurité.

Transport

Non réglementé.

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES, SOLACIR et PIERI sont des marques déposées, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la marque.

© Copyright 2019 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés

Version 01.06.2015

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre site et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2023-06-19
gcpat.fr/solutions/products/pieri-protec-slc-cire